



## vuurvaste chamottesteen 39/42

baktemperatuur : > 1250°C

belangrijkste grondstoffen : Klei en chamotte

binding : Keramisch

### chemische analyse (%)

A12O3	TiO2	SiO2	K2O&Na2O	Fe2O3	CaO&MgO
39	1,8	55	1,2	2	1

### Fysieke eigenschappen chamottesteen

	Eenheid	Typisch	Referentie
Bulkdichtheid	g/cm <sup>3</sup>	2,20	>2,15
Open porositeit	%	18	<21
Druksterkte	N/mm <sup>2</sup>	55	>40
vuurvastheid	°C	>1600	

Afmetingen (mm)	kwaliteit	Kleur	prijs/stuk afname < pallet	Aantal /pal.	Prijs/stuk pallet afname
220X110X60	39/42	Natuur gevlamd	1,94	472	1,50
600X350X50	39/42	Natuur gevlamd	23,23	31	17,88

### Prijzen exclusief btw en transport

Andere afmetingen verkrijgbaar per pallet na offerte.

Deze informatie kan niet als contractuele specificatie worden beschouwd.